



fita veda tudo quartzolit

Fita auto-adesiva com película de alumínio

1. Descrição:

Membrana asfáltica com alto teor de elastômeros, recoberta com alumínio flexível, propiciando permanente adesividade. Possui uma face auto-adesiva protegida por um filme de PVC que deve ser removido no momento da aplicação, facilitando a colagem do impermeabilizante ao substrato. Apresenta flexibilidade, perfeito estancamento à água e superfície de acabamento protegida com filme de alumínio.

2. Usos:

- Vedação de telhas metálicas, de concreto e de fibrocimento
- Vedação de rufos, de calhas metálicas e de dutos de ventilação e de ar condicionado
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura

3. Vantagens:

- Facilidade de aplicação devido à face auto-adesiva, que evita o uso de maçarico para a colagem da manta ao substrato
- Excelente resistência ao choque térmico
- Ótima impermeabilidade
- Redução da absorção de calor, devido à superfície refletiva do filme de alumínio

4. Instruções de uso:

4.1. Preparo da superfície:

Aplique sobre substrato íntegro, limpo e seco. A superfície deve estar isenta de contaminações por óleo, pó ou partículas soltas. Superfícies de concreto ou de argamassa devem estar curadas e isentas de pasta de cimento. Estruturas deterioradas devem ser recuperadas de acordo com projeto específico, de forma a restabelecer a integridade estrutural. Superfícies metálicas ou galvânicas devem-se apresentar isentas de produtos de corrosão para garantir a adesividade do material. Para aplicações em substratos porosos, telhas de cerâmica e fibrocimento, para melhorar a aderência, recomenda-se aplicar uma demão da **pintura asfáltica acqua quartzolit** e aguardar 6 horas para colagem da fita.

4.2. Aplicação:

Sobre o substrato preparado, aplique **fita veda tudo quartzolit** removendo o filme de PVC de proteção e pressionando a manta sobre o substrato. Desenrole a bobina sobre toda a área, aplicando-a com maior pressão sobre as bordas. **fita veda tudo quartzolit** foi desenvolvida para ficar exposta, eliminando-se a execução da camada de revestimento.

4.3. Limitações:

O produto não é recomendado para superfícies sujeitas a altas temperaturas, como chaminés.

5. Consumo teórico aproximado:

fita veda tudo quartzolit: 1,0 m/m de junta

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção

Matriz: Via de Acesso João de Goes, 2.127 – Jandira/SP – Brasil – CEP 06612-000

Tel.:55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 – SAC: 0800 709 6979 www.weber.com.br



6. Fornecimento e armazenagem:

fita veda tudo quartzolit é fornecida em vários tamanhos, com 10, 15, 20, 30 cm em rolos com 10 m de comprimento na caixa ou sem caixa (sleeve), 45 e 90 cm de largura por 10 m de comprimento no formato sleeve ou 10 cm por 1 m no formato blister.

Mantendo em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses, a partir da data de fabricação.

7. Precauções:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE: *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Weber**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.*

Revisado em maio de 2021.