

Produto		BOLETIM TÉCNICO   FITA CREPE QUARTZOLIT	
Descrição	A <b>fita crepe quartzolit</b> é uma fita adesiva com dorso de papel crepado tratado e envernizado, trata-se de um adesivo a base de borracha e resinas.		
	Tamanhos: 18mm x 50m; 24 mm x 50m; 48mm x 50m.		
Indicações	Indicada para usos gerais em ambiente interno, como:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fixação;</li> <li>· Empacotamento;</li> <li>· Proteção de superfícies;</li> <li>· Trabalhos artesanais e escolares;</li> <li>· Ótima aplicabilidade para mascaramento de pinturas residenciais e prediais.</li> </ul>		
Cor	Branco		
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Excelente adesão;</li> <li>· Corte fácil e resistente à tração;</li> <li>· Aplicação sem resíduos ou manchas.</li> </ul>		
INSTRUÇÕES DE USO			
Aplicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Destaque a ponta da fita crepe quartzolit;</li> <li>· Corte a quantidade necessária para aplicação;</li> <li>· Aplique em local seco e livre de sujeiras;</li> <li>· Fixe bem para melhor aderência.</li> </ul>		
RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA			
As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.			
PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS			
Adesão à placa de aço (gf/mm)	130 - 400	PSTC - 101	
Espessura (mm)	0,09 - 0,13	PSTC - 133	
Ruptura (kgf/mm)	1,5 - 3,0	PSTC -131	
Alongamento (%)	7 - 15	PSTC -131	
Tack (mm)	10 - 30	PSTC - 06	
LIMITAÇÕES DE USO			
Não resistente a exposição solar.			
FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM			
<b>Fitas crepe quartzolit</b> são fornecidas em rolos de 18mm x 50m, 24mm x 50m, 48mm x 50m. Armazene em local seco e arejado. Sua validade é de 36 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.			
IMPORTANTE			
O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da <b>Weber</b> , como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições.			
Em caso de dúvidas, solicite orientação técnica gratuita através do nosso <b>SAC – 0800 709 6979</b>			
<b>Distribuído e comercializado por:</b> SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – DIVISÃO WEBER SAINT-GOBAIN. Via de Acesso João de Góes, 2127 – CEP 06612-0000 – Jandira/SP CNPJ: 61.064.838/0034-00.			
Revisão: Abril/2021	Revisado pelo Departamento Técnico da Weber Quartzolit		

